

TRUPOL[®] RD

Fettungsmittel für Bekleidungsleder

Wirksubstanz:	sulfatierte und sulfitierte Fettsäureester
Aussehen:	rotbraunes Öl
Ladung:	anionisch
Aktivsubstanz:	ca. 70 %
pH-Wert (1 : 10):	ca. 7,5
Säurestabilität:	ausgezeichnet
Salzstabilität:	mittel
Chromstabilität:	gering
Lichtechtheit:	ausgezeichnet
Wärmevergilbung:	mittel

Eigenschaften:

TRUPOL RD ist ein hochwertiges Fettungsmittel für die Herstellung von weichen und luftigen Ledertypen, insbesondere Bekleidungsleder.

TRUPOL RD ergibt Leder von außergewöhnlicher Weichheit, Leichtigkeit und Luftigkeit.

Mit **TRUPOL RD** behandelte Leder verfügen über gute Festnarbigkeit sowie über einen sehr weichen und seidigen Griff.

Die Leder besitzen eine sehr gute Färbbarkeit, die Farbtiefe und Brillanz der Färbung wird erhöht.

Für den direkten Einsatz in der Chromnachgerbung wird **TRUPOL RD** nicht empfohlen.

Anwendungshinweise:

TRUPOL RD kann als Hauptfettungsmittel allein oder in Kombination mit verschiedenen **TRUPON®**-, **TRUPONOL®**- oder **TRUPOSOL®**-Fettungsmitteln nach der Neutralisation eingesetzt werden.

Für leichte, gemillte Leder wird der Einsatz von 8 - 12 % **TRUPOL RD**, bezogen auf Falzgewicht, empfohlen.

Bei weichen Schuhoberledern sollten 6 - 10 % **TRUPOL RD**, bezogen auf Falzgewicht, zum Einsatz kommen.

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOL RD** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

TRUPOL RD kann bis zu 18 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen. Bei verlängerter Lagerung oder extremen Temperaturen kann **TRUPOL RD** zum Absetzen neigen, was aber durch Wiederaufwärmen und gründliches Umrühren wieder rückgängig gemacht werden kann.