

# TRUPONOL<sup>®</sup> FL1

## Fettungsmittel für Vegetabil- und nachgegerbtes Leder

Wirksubstanz:	sulfitiertes, oxidiertes Fischöl
Aussehen:	braunes Öl
Ladung:	anionisch
Aktivsubstanz:	ca. 90 %
pH-Wert (1 : 10):	ca. 6,5
Säurestabilität:	gut
Salzstabilität:	gut
Chromstabilität:	gut
Lichtechtheit:	gut
Wärmevergilbung:	mittel

### **Eigenschaften:**

**TRUPONOL FL1** ist ein hochsulfitiertes Fettungsmittel für Vegetabil- und nachgegerbte Leder.

**TRUPONOL FL1** ergibt Leder mit ausgewogener Weichheit.

**TRUPONOL FL1** sorgt für gute Narbenfettung. Eine ungünstige Beeinflussung der Färbung erfolgt nicht.

### **Anwendungshinweise:**

1 - 3 % **TRUPONOL FL1**, bezogen auf Falzgewicht, können aufgrund der hohen Elektrolytbeständigkeit vorteilhaft in der Nachchromierung oder auch in der Neutralisation eingesetzt werden.

Bis zu 2 % **TRUPONOL FL1**, bezogen auf Falzgewicht, können zusammen mit geeigneten **TRUPON<sup>®</sup>**-Produkten in der Hauptfettung verwendet werden.

## **Sicherheit und Lagerung:**

Beim Umgang mit **TRUPONOL FL1** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

**TRUPONOL FL1** kann bis zu 18 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen. Bei verlängerter Lagerung oder extremen Temperaturen kann **TRUPONOL FL1** zum Absetzen neigen, was aber durch Wiederaufwärmen und gründliches Umrühren wieder rückgängig gemacht werden kann.