

# TRUPOTAN<sup>®</sup> XP

## Modifizierter, lichtechter Aldehydgerbstoff

Wirksubstanz:	modifizierte aliphatische Aldehydverbindung
Aussehen:	klare Flüssigkeit
Aktivsubstanz:	ca. 45 %
Ladung:	neutral
pH-Wert (1 : 10):	ca. 6
Lichteinheit:	ausgezeichnet

### Eigenschaften:

**TRUPOTAN XP** ist ein modifizierter aliphatischer Aldehydgerbstoff.

**TRUPOTAN XP** ist mit den meisten Chemikalien sehr gut kompatibel und fördert die gleichmäßige Penetration und Verteilung von Gerb- und Nachgerbstoffen, Fettungsmitteln und Farbstoffen.

**TRUPOTAN XP** begünstigt die Chromauszehrung sowohl in der Gerbung als auch in der Nachchromierung.

Die mit **TRUPOTAN XP** behandelten Leder zeichnen sich durch eine angenehme Weichheit, gute Festnarbigkeit und einen feinen, glatten Narben aus.

**TRUPOTAN XP** verbessert die Farbverteilung und ergibt Leder mit gleichmäßigen, brillanten Farben.

Beim Einsatz in der Vorgerbung wird die gleichmäßige Verteilung von Naturfett gefördert bzw. dessen Entfernung, wenn **TRUPOTAN XP** zusammen mit Produkten aus der **TRUMPLER-PASTOSOL<sup>®</sup>**-Reihe in der wässrigen Entfettung von Schaffellen verwendet wird. Zur Verbesserung der Penetration und der Verteilung von Vegetabilgerbstoffen kann **TRUPOTAN XP** auch in der Vorgerbung eingesetzt werden.

### Anwendungshinweise:

Die Einsatzmengen sind abhängig von den verwendeten Chemikalienkombinationen und den

gewünschten Eigenschaften, variieren jedoch normalerweise wie folgt:

1 – 2 % **TRUPOTAN XP**, bezogen auf Blößengewicht, können vor der Zugabe von Chromgerbstoff eingesetzt werden.

1 – 4 % **TRUPOTAN XP**, bezogen auf Falzgewicht, können in der Nachchromierung vor der Zugabe von Chromgerbsalzen, in der Neutralisation, in der Nachgerbung, mit der Fettung und/oder der Färbung verwendet werden.

Vorgerbung mit **TRUPOTAN XP**: 2 – 4 g/L **TRUPOTAN XP** (bezogen auf 8 L/Fell) für die Vorgerbung von Wollschaffellen  
2 – 4 % **TRUPOTAN XP**, bezogen auf Blößengewicht, für die Vorgerbung von vegetabil gegerbten Ledern und bei Schaffellen, bezogen auf Blößengewicht + 50 %, vor der Entfettung mit geeigneten **PASTOSOL®**-Produkten.

### **Sicherheit und Lagerung:**

Beim Umgang mit **TRUPOTAN XP** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

**TRUPOTAN XP** kann bis zu 24 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen.

### **Verpackung/Container:**

Fässer: 125 kg

IBC: 1100 kg