

TRUPON® K1

Fettungsmittel für Schuhoberleder

Wirksubstanz:	sulfatierter, langkettiger Alkohol und Neutralöl
Aussehen:	braunes Öl
Ladung:	anionisch
Aktivsubstanz:	ca. 90 %
pH-Wert (1 : 10):	ca. 7,5
Säurestabilität:	mittel
Salzstabilität:	mittel
Lichtechtheit:	ausgezeichnet
Wärmevergilbung:	mittel

Eigenschaften:

TRUPON K1 ist ein Fettungsmittel für Schuhoberleder, glanzgestoßene und polierte Leder.

TRUPON K1 vermittelt dem Leder eine mittlere Weichheit mit guter Narbenfestigkeit.

TRUPON K1 wirkt bei anteiligem Einsatz egalisierend auf die Färbung, ohne den Farbton aufzuhellen.

Anwendungshinweise:

TRUPON K1 kann in Kombination mit anderen anionischen Fettungsmitteln eingesetzt werden.

2 - 4 % **TRUPON K1**, bezogen auf Falzgewicht, in der Hauptfettung, z.B. mit 1 - 2 % **TRUPON LGS**, ergibt ein Leder mit flachem Narben mit sehr guter Voraussetzung für ein späteres Glanzstoßen.

Für den direkten Einsatz in der Chromnachgerbung wird **TRUPON K1** nicht empfohlen.

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPON K1** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

TRUPON K1 kann bis zu 18 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen. Bei verlängerter Lagerung oder extremen Temperaturen kann **TRUPON K1** zum Absetzen neigen, was aber durch Wiederaufwärmen und gründliches Umrühren wieder rückgängig gemacht werden kann.