

# TRUPOSOL<sup>®</sup> NFY

## Fettungsmittel für Auto- und Möbelleder

Wirksubstanz:	sulfatierte, natürliche und synthetische Rohstoffe
Aussehen:	gelbliches Öl
Ladung:	anionisch
Aktivsubstanz:	ca. 65 %
pH-Wert (1 : 10):	ca. 7
Säurestabilität:	gut
Salzstabilität:	gut
Chromstabilität:	mittel
Lichtechtheit:	ausgezeichnet
Wärmevergilbung:	gut

### **Eigenschaften:**

**TRUPOSOL NFY** ist ein halbsynthetisches Fettungsmittel.

**TRUPOSOL NFY** kann gleichermaßen für die Herstellung von Autopolster- und Polsterledern eingesetzt werden.

**TRUPOSOL NFY** ergibt Leder von exzellenter Weichheit und Fülle.

**TRUPOSOL NFY** sorgt für eine gute Narbenfettung. Die mit **TRUPOSOL NFY** behandelten Leder verfügen über eine sehr gute Millbarkeit.

Die mit **TRUPOSOL NFY** behandelten Leder verfügen über sehr gute Fogging-Werte, sowohl im gravimetrischen als auch im reflektometrischen Bereich.

Die Lickerflotten sind sehr gut ausgezehrt, was in niedrigen CSB-Werten resultiert.

### **Anwendungshinweise:**

**TRUPOSOL NFY** kann als Hauptfettungsmittel allein oder in Kombination mit anderen **TRUPOSOL**-Produkten eingesetzt werden. Je nach gewünschter Weichheit sollten bei Autopolsterledern zwischen 8 - 16 % **TRUPOSOL NFY**, bezogen auf Falzgewicht, zum Einsatz kommen.

Für den direkten Einsatz in der Chromnachgerbung wird **TRUPOSOL NFY** nicht empfohlen.

### **Sicherheit und Lagerung:**

Beim Umgang mit **TRUPOSOL NFY** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

**TRUPOSOL NFY** kann bis zu 18 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen. Bei verlängerter Lagerung oder extremen Temperaturen kann **TRUPOSOL NFY** zum Absetzen neigen, was aber durch Wiederaufwärmen und gründliches Umrühren wieder rückgängig gemacht werden kann.