

# TRUPOSILK® MXO

## Mikro-Emulsionsfettungsmittel für weiche Leder

Wirksubstanz:	Mikro-Emulsion aus natürlichen und synthetischen, weichmachenden Komponenten
Aussehen:	gelbe Paste
Ladung:	anionisch
Aktivsubstanz:	ca. 50 %
pH-Wert (1 : 10):	ca. 7,5
Säurestabilität:	ausgezeichnet
Salzstabilität:	ausgezeichnet
Chromstabilität:	ausgezeichnet
Lichtechtheit:	ausgezeichnet
Wärmevergilbung:	gut

### Eigenschaften:

**TRUPOSILK MXO** ist ein Mikro-Emulsionsfettungsmittel, das speziell entwickelt wurde um eine breite Palette an Artikeln mit seinen ausgezeichneten weichmachenden Eigenschaften ausstatten zu können.

Die zur Herstellung von **TRUPOSILK MXO** eingesetzte Mikro-Emulsions-Technologie gewährleistet eine sehr gleichmäßige Penetration und Verteilung der weichmachenden Komponenten im Lederquerschnitt.

Zusätzlich wird durch hohe Auszehrung der Lickerflotten und gute Fixierung im Leder das Erreichen sehr niedriger CSB-Werte im Abwasser ermöglicht.

**TRUPOSILK MXO** eignet sich ideal zur Fettung aller Arten von Narben- und Veloursleder, bei denen seine einzigartigen Eigenschaften innere Weichheit verleihen, aber ohne das Risiko, dass die Leder lose oder leer wirken.

**TRUPOSILK MXO** sorgt für ausgezeichnete Fogging-Eigenschaften und lässt sich mit hervor-

ragendem Ergebnis in der Produktion von Autoloeder sowie normalem Polsterleder einsetzen.

Auf Velours- und Nubukleder erzielt **TRUPOSILK MXO** einen ausgezeichneten Schreibeffect und Glanz, ohne dass die Faser fettig wird.

### **Anwendungshinweise:**

**TRUPOSILK MXO** kann direkt unverdünnt zur Flotte zugegeben werden, ein Voremulgieren ist nicht nötig.

Die ihm eigene Emulsionsstabilität von **TRUPOSILK MXO** ermöglicht den Einsatz sowohl in Nachchromierungs- als auch Neutralisationsflotten, wo es die Wiederbenetzung und Aufschluss des Substrates unterstützt, während es Leder mit einem empfindlichen Narben schützt.

**TRUPOSILK MXO** kann als Hauptfettungsmittel allein oder in Kombination mit anderen anionischen Fettungsmitteln eingesetzt werden. Die Einsatzmenge richtet sich nach der Lederart und der gewünschten Weichheit und variiert normalerweise zwischen 6 - 16 %, bezogen auf Falzgewicht.

Beim Einsatz in der Nachchromierung oder Neutralisation wird 1 - 2 % bezogen auf Falzgewicht empfohlen.

### **Sicherheit und Lagerung:**

Beim Umgang mit **TRUPOSILK MXO** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

**TRUPOSILK MXO** kann bis zu 12 Monaten gelagert werden, wenn die Temperaturen nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen. Bei verlängerter Lagerung oder extremen Temperaturen kann **TRUPOSILK MXO** zum Absetzen neigen, was aber durch Wiederaufwärmen und gründliches Umrühren wieder rückgängig gemacht werden kann.